

**Anwendungsgebiet,  
Verwendungszweck**

Polyflex ist eine lösemittelhaltige Kunstharz-Fassadenmattfarbe für Aussen- und Innenanstriche im Neubau- und Renovationsbereich. Polyflex kann auf den meisten Untergründen verwendet werden, z.B. Putz, Sichtbeton u. a.. Bestehende Altanstriche wie Dispersions-, Mineral-, Öl- und Kunstharzfarben können ebenfalls überstrichen werden. Polyflex zeichnet sich aus durch eine ausgezeichnete Haftung, kurze Trocknungszeit, hervorragende Verarbeitungseigenschaften und eine sehr guten Licht- und Wetterbeständigkeit. Polyflex Anstriche sind unverseifbar und haben ein samtartiges, tuchmattes Aussehen. Das Bindemittel ist ein Polymerisatharz in Lösung.

**Achtung:**

Dunkle Farbtöne neigen zum Kreiden. Deswegen empfehlen wir, dunkle Töne mit Walith aussen auszuführen.

**Lieferform**

Weiss, helle Bunttöne nach Sax-Farbkarte, Farbkarte VSLF, oder nach jedem gewünschten Muster.

**Gebinde**

20 kg

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonnen-einstrahlung und Frost zu schützen.

**Physikalische  
Kenngrössen**

Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1,49
Festkörper	(M-%)	=	70,5
Trocknung staubtrocken	(h)	=	1,0
griffest	(h)	=	2,0
Farbe		=	weiss

**Verbrauch**

Ca. 150 g/m<sup>2</sup> - pro Anstrich

**Verdünnungsmittel**

Sangajol

**Geeignete Abtönfarben**

Polyflex-Volltonfarben in jedem Verhältnis

**Applikationsmethode**

Streichen, rollen und airless-spritzen

**Untergrund**

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

**Empfohlener  
Anstrichaufbau****Auf ungestrichene Putze:**

- 1x Tiefgrund-L
- 2x Polyflex

**Verarbeitung**

1. Anstrich mit 10 - 20% Sangajol
2. Anstrich mit 10% Sangajol

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Über + 5°C Objekttemperatur
<b>Überstreichbarkeit</b>	Nach ca. 24 Stunden, hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
<b>Schutzmassnahmen</b>	Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die einschlägigen Richtlinien der SUVA und des BIGA über brennbare Anstrichmittel zu beachten.
<b>Reinigung der Geräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Sangajol
<b>Kennzeichnung nach GefStoffV</b>	Entfällt
<b>Transportvorschriften</b>	Keine
<b>EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)</b>	Dieses Produkt ist in der Kat. A/c Lb eingeteilt: 430 g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 430 g/l VOC  Lösemittelgehalt (VOC-CH) 34.6%
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 14 06 03
<b>Datum der Herausgabe</b>	27.05.10 / T / J.D.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.