



**Anwendungsgebiet
Verwendungszweck**

SaxPrim ist eine pigmentierte, wässrige systemgeprüfte Haftgrundierung (als Grund- und Zwischenanstrich) für nachfolgende Innenanstriche auf Weissputz und Gipsuntergründen. Die speziell entwickelte Wirkstoffkombination ergibt bei ausgezeichneter Haftung ein sehr hohes Eindringvermögen sowie eine gute Verfestigung und Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrundes. Durch eine eingebaute Aufbrennsperre lassen sich nachfolgende Anstriche ansatzfrei verarbeiten.

Speziell konzipiert für Weissputze und Spachtelungen.

Achtung: Alte Leimfarbe muss vorher abgewaschen werden. Nikotin, Wasserflecken und dergleichen vorgängig abisolieren mit Sperrgrund.

Durch die Pigmentierung dieser Grundierung ist oftmals **nur noch ein Deckanstrich notwendig.**

Lieferform

Naturweiss, kann in helle Farbtöne abgetönt werden.

Gebinde

20 kg

**Lagerfähigkeit,
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

Physikalische Kenngrössen	Dichte	(g/cm ³)	=	1,31
	Festkörper	(M-%)	=	40,8
	pH (10%-ige Lsg.)	(1)	=	10,8
	Helligkeit Y	(%)	=	93,3
	Deckkraft dY (150 µm nass)	(%)	=	98,0
	Farbe		=	weiss

Verdünnungsmittel

Wasser

Geeignete Abtönfarben

Sax-Volltonfarben bis 20 M-%

Verbrauch

Ca. 150 - 200 g/m²

Applikationsmethode

Streichen, rollen und airless-spritzen

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.

Verarbeitung

Verdünnung je nach saugkraft des Untergrundes 15 – 25% mit Wasser in 1 bis 2 Arbeitsgängen satt, nass in nass auftragen.

Achtung:

Glas, Naturstein, Klinker, Aluminiumteile usw. müssen abgedeckt werden. Spritzer sofort abwaschen.

Verarbeitungstemperatur	Über + 5°C
Überstreichbarkeit	Es empfiehlt sich eine Trockenzeit von 12 Std. einzuhalten.
Schutzmassnahmen	SaxPrim ist alkalisch. Aus diesem Grund ist das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille notwendig. Spritzer in den Augen müssen sofort mit viel Wasser ausgewaschen werden - evtl. Arzt konsultieren.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Hinweise	Die smgv/GTK-Merkblätter und die smgv/BFS-Richtlinien sind zu beachten. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden. Bitte beachten Sie auch die smgv-Checkliste/Prüfprotokoll «Weissputz und Spachtelungen».
Kennzeichnung nach GefStoffV	Entfällt
Transportvorschriften	Keine
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)	Dieses Produkt ist in der Kat. A/g Wb eingeteilt: 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält 20 g/l VOC Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0,5%
Entsorgung	Entsorgung Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen; ansonsten ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) zu beachten. Abfallschlüssel nach AVV 08 01 20
Datum der Herausgabe	25.05.2010 / T / J.D.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.