



**Anwendungsgebiet  
Verwendungszweck**

Saxotol Holzfarbe ist eine hochwertige Emulsionsfarbe auf Basis Leinöl für Aussenanstriche auf Holzwerk. Hiermit können z.B. Fachwerkhäuser, Schindelfassaden, Holzschalungen, sägeraues Holzwerk, dauerhaft beschichtet werden.

Saxotol Holzfarbe zeichnet sich durch eine sehr hohe Elastizität aus. Somit wird die Anstrichschicht die natürlichen Bewegungen des Holzes mitmachen, ohne dass der Anstrich reisst. Die Wetterbeständigkeit ist ausgezeichnet bei hervorragender Verarbeitbarkeit. Saxotol Holzfarbe hat wegen seines Leinölanteils ein sehr hohes Eindringvermögen.

**Achtung:**

Für Fenster- und Rollladenanstriche ist Saxotol Holzfarbe, wegen der Blockfestigkeit, nicht geeignet.

**Lieferform**

Weiss, Bunttöne nach Sax-Farbtonkarte, Farbkarte VSLF, NCS, NCS S, oder nach jedem gewünschten Muster auf Anfrage.

**Gebinde**

Einwegkessel zu 5 kg und 23 kg.

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

<b>Physikalische Kenngrössen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1,394
	Festkörper	(M-%)	=	60.5
	pH (10%-ige Lsg.)	(1)	=	8,5
	Glanzgrad (Winkel 60°)	(1)	=	matt
	Scheuerzyklen	(1)	>	20'000
	Farbe		=	weiss

**Verbrauch**

180 g/m<sup>2</sup> je Anstrich.

**Verdünnungsmittel**

Wasser.

**Geeignete Abtönfarben**

Saxotol Holzfarbe-Volltonfarben oder Sax Mix

**Applikationsmethode**

Streichen, rollen, spritzen.

**Untergrund**

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

**Empfohlener  
Anstrichaufbau**

**Holz, unbehandelt oder abgelaugt**

1 x Glissa-Tauchgrund-L  
oder

1 x Glissa-Tauchgrund-W  
2 x Saxotol Holzfarbe

**Holz, alter Anstrich**

Rohe Stellen mit Glissa-Tauchgrund-L oder - W vorstreichen  
2 x Saxotol Holzfarbe

**Lösemittelhaltige Grundierungen müssen mindestens 1 Woche trocknen.**

<b>Verarbeitung</b>	1. Anstrich mit ca. 5 % Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt.
<b>Verarbeitungsklima</b>	Ueber + 5° C
<b>Ueberstreichbarkeit</b>	Nach ca. 12 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
<b>Schutzmassnahmen</b>	Keine.
<b>Reinigung der Geräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Kennzeichnung nach GefStoffV</b>	Unterliegt nicht der Gefahrenstoffverordnung <b><u>S-Sätze</u></b> 2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen <b><u>Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen</u></b> 101 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.
<b>Transportvorschriften</b>	Keine.
<b>Deco Paint Richtlinie</b>	<b>EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt</b> dieses Produktes (Kat. A / e ) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält 22 g/l VOC.
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12
<b>Datum der Herausgabe</b>	08.03.2010 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.