

**Anwendungsgebiet  
Verwendungszweck**

Saxotol-Öl-Lasur-W ist eine hochwertige, verarbeitungsfertige, wässrige, transparente und offenporige Emulsionslasur auf Basis Leinöl und Fischöl. Saxotol-Öl-Lasur-W ist geeignet für alle lasierende Aussen- und Innenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten, z.B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen, vor allem nichtmasshaltigen Holzbauteilen im Aussenbereich, bei ausgezeichneter Wetterbeständigkeit und mit wirksamen UV-Schutz. Bei Eiche und tropischen Hölzern ist vorgängig der Bearbeitung eine Funktionsprüfung mittels Testanstrich dringend empfohlen.

Saxotol-Öl-Lasur-W ist äusserst einfach in der Verarbeitung und zeichnet sich aus durch hohe Eindringung bei herausragender Diffusionsfähigkeit. Der Anstrich erhält die Funktionsfähigkeit der angestrichenen Hölzer, weil sie nicht abgedichtet werden, wirkt entsprechend feuchtigkeitsregulierend.

**Lieferform**

Anwendungsfertig (vor Gebrauch immer gut aufrühren bzw. aufschütteln).

**Farbtöne**

Gemäss Farbkarte Saxotol Lasuren (die organischen Farbtöne sind nur bedingt für den Ausseneinsatz geeignet)

**Gebinde**

0,75 / 5 und 20 l

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 5°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

**Physikalische  
Kenngrössen**

Dichte, je nach Farbton	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1.01-1.07
Festkörper	(M-%)	=	44.2
Trocknung griffest	(h)	=	8 (Temperaturabhängig)
Farbe		=	bunt

**Verbrauch**

Ca. 125 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich  
Ca. 200 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich bei sägerauhen Holz

**Verdünnungsmittel**

Wasser

**Geeignete Abtönfarben**

SaxMix

**Wichtiger Hinweis**

Saxotol-Öl-Lasur-W ist auf Basis natürlicher Öle und neigt dadurch zu Vergilbung. Hölzer mit einem hohen Anteil an Holzinhaltsstoffen wie z.B. Eiche, führen evtl. zu einer starken Trocknungsverzögerung und sollten nicht mit Saxotol-Öl-Lasur-W gestrichen werden. Helle Farbtöne haben rezepturbedingt eine höhere UV-Durchlässigkeit und sollten im stark bewitterten Aussenbereich 3 x gestrichen werden. Die behandelten Holzflächen regelmässig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

**Applikationsmethode**

Streichen, rollen und spritzen

<b>Untergrund</b>	Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Nitroverdünner abwaschen und wieder gut austrocknen lassen!! Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren. Die relative Holzfeuchtigkeit muss unter 18%, bei Fenstern unter 12%, sein.
<b>Empfohlener Anstrichaufbau</b>	<p><b>Anstricherneuerung</b>  Abbürsten bzw. abschleifen  1-2 x Saxotol-Öl-Lasur-W</p> <p><b>Neues Holzwerk</b>  1 x Saxol-Imprägniergrund-W  2-3 x Saxotol-Öl-Lasur-W</p> <p><b>Altes, verwittertes Holzwerk</b>  1 x Saxol-Imprägniergrund-W  2-3 x Saxotol-Öl-Lasur-W</p> <p><b>Achtung:</b>  <u>Saxotol-Öl-Lasur-W farblos</u> darf als alleiniger Anstrich nicht im <u>Aussenbereich</u> verwendet werden. Waagerechte Flächen, wie z.B. Handläufe, auf denen Regenwasser oder Schnee liegen bleiben kann, sind für den Einsatz von Saxotol-Öl-Lasur-W nicht bzw. nur bedingt geeignet. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an unseren technischen Dienst.</p>
<b>Verarbeitung</b>	Saxotol-Öl-Lasur-W ist unverdünnt und satt in 2-3 Arbeitsgängen aufzutragen.
<b>Verarbeitungsklima</b>	Über + 10°C Objekttemperatur und unter 80% rel. Luftfeuchtigkeit
<b>Überstreichbarkeit</b>	Nach 6-12 Stunden - hängt von der Saugfähigkeit des Holzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab
<b>Schutzmassnahmen</b>	Keine
<b>Reinigung der Geräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Kennzeichnung nach GefStoffV</b>	Unterliegt nicht der Gefahrenstoffverordnung <b>S-Sätze</b> 2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen <b><u>Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen</u></b> 101 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.
<b>Transportvorschriften</b>	Kein Gefahrgut
<b>EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)</b>	Dieses Produkt ist in der Kat. A/e Wb eingeteilt: 130 g/l (2010) Dieses Produkt enthält 11 g/l VOC  Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0%
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle übergeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12
<b>Datum der Herausgabe</b>	27.05.2011 / T

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.