



**Anwendungsgebiet  
Verwendungszweck**

Holzdispersion ist ein hochwertiger Acryllack für Aussen- und Innenanstriche auf Holzwerk. Hiermit können z.B. Fachwerkhäuser, Schindelfassaden, Holzschalungen, Garagentore u.a. Holzwerk, dauerhaft beschichtet werden.

Holzdispersion zeichnet sich durch eine sehr hohe Elastizität aus. Somit wird die Anstrichschicht die natürlichen Bewegungen des Holzes mitmachen, ohne dass der Anstrich reisst. Die Wetterbeständigkeit ist ausgezeichnet bei hervorragender Verarbeitbarkeit.

Holzdispersion kann auch auf mineralischen Untergründen eingesetzt werden.

**Achtung:**

Für Fenster- und Rollladenanstriche ist Holzdispersion, wegen der Blockfestigkeit, nicht geeignet.

**Lieferform**

Weiss, Bunttöne nach Sax-Farbkarte, Farbkarte VSLF, NCS, NCS S, oder nach jedem gewünschten Muster auf Anfrage.

**Gebinde**

Einwegkessel zu 5 kg und 22 kg.

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

<b>Physikalische Kenngrössen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1,388
	Festkörper	(M-%)	=	56,8
	pH (10%-ige Lsg.)	(1)	=	8,5
	Glanzgrad (Winkel 60°)	(1)	=	16
	Scheuerzyklen	(1)	>	20'000
	Farbe		=	weiss

**Verbrauch**

150 g/m<sup>2</sup> je Anstrich.

**Verdünnungsmittel**

Wasser.

**Geeignete Abtönfarben**

Holzdispersion-Volltonfarben.

**Applikationsmethode**

Streichen, rollen, spritzen.

**Untergrund**

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

**Empfohlener  
Anstrichaufbau**

**Holz, unbehandelt oder abgelaugt**

1x Glissa-Tauchgrund-L  
oder  
1x Glissa-Tauchgrund-W  
2x Holzdispersion

**Holz, alter Anstrich**

Rohe Stellen mit Glissa-Tauchgrund-L oder -W vorstreichen  
2x Holzdispersion

**Auf Mauerwerk**

1x Tiefgrund-L oder -W

2x Holzdispersion

**Verarbeitung**

1. Anstrich mit ca. 5 % Wasser verdünnen.
2. Anstrich unverdünnt.

**Verarbeitungsklima**

Ueber + 5° C

**Ueberstreichbarkeit**

Nach ca. 12 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

**Schutzmassnahmen**

Keine.

**Reinigung der Geräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Kennzeichnung nach  
GefStoffV**

Unterliegt nicht der der Gefahrenstoffverordnung

**Transportvorschriften**

Keine.

**Entsorgung**

Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 19

**Datum der Herausgabe**

17.08.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.