

Saxaqua-2K-PUR-Versiegelungslack LDI 0860

(Wasserverdünnbarer 2-Komponenten-Versiegelungslack innen)



Anwendungsgebiet Verwendungszweck

Saxaqua-2K-PUR-Versiegelungslack ist ein farbloser, wasserverdünnbarer Zweikomponentenlack für hochwertige Innenlackierungen mit sehr guter Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit. Als dauerhafter, hochelastischer und strapazierfähiger Anstrich ist er besonders für mechanisch hoch beanspruchte Flächen geeignet, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Fussböden, Parkett, Treppen und empfindliche Oberflächen wie Kork. Auf Kunststoffflächen sollen Vorversuche durchgeführt werden. Geeignet auch für mineralische Untergründe und 2K-Epoxidharz-Bodenbeschichtungen.

Lieferform

Farblos.
Seidenglanz, matt.

Gebinde

Stammlack: Einweggebinde zu 4 kg.
Härter: Einweggebinde zu 1 kg.

Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 6 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Physikalische Kenngrößen	Dichte	(g/cm ³)	=	ca. 1.03	
	Festkörper	(M-%)	=	ca. 34%	
				ca. 43% (mit Härter)	
	Trocknung:	Staubtrocken	(h)	=	ca. 1
		Griffest	(h)	=	ca. 8
		Schleifbar	(h)	=	ca. 12
		Begehbar	(h)	=	ca. 20
	Ausgehärtet		=	ca. 7 Tage	

Verbrauch

Ca. 100 - 250 g/m², pro Anstrich und je nach Untergrund.

Verarbeitung

Mischungsverhältnis:
4 Teile Stammlack : 1 Teil Härter

Topfzeit: ca. 3 Stunden

Verdünnungsmittel

Wasser, je nach Auftragsmethode max. 5%
Auf porösem, stark saugendem Untergrund evtl. bis 10%.

Geeignete Abtönfarben

Keine.

Applikationsmethode

Streichen, spritzen, giessen.

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.

Achtung

Die Holzfeuchtigkeit darf max. 15 M-% betragen.

Verarbeitungsklima

Nicht unter +10° C und einer Luftfeuchtigkeit von über 80% verarbeiten.

Schutzmassnahmen	Keine.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Kennzeichnung nach GefStoffV	Unterliegt nicht der der Gefahrenstoffverordnung
Transportvorschriften	Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strassen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Entsorgung	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12 S: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Datum der Herausgabe	30.08.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.