



Anwendungsgebiet Verwendungszweck

Bodenfarbe-W ist lösemittelfrei, wasserverdünnbar und abriebfest. Dieser Anstrichstoff ist somit ideal für Fussböden im Kellerbereich. Bodenfarbe-W ist sehr ergiebig und bringt eine seidenglänzende Anstrichoberfläche. Hierdurch wird die Reinigungsfähigkeit ausgezeichnet. Untergründe wie Unterlagsböden (Estriche) oder Holz sind hierfür bestens geeignet.

Achtung: Fussböden, die mit Fahrzeugen befahren werden, sind für diesen Anstrichaufbau nicht geeignet. Für Garagen ist Saxwapox zu verwenden.

Lieferform

Streichfertig in folgenden Farbtönen:

weiss	Nr. 6 staubgrau	Nr. 10 dunkelbeige
Nr. 3 grün	Nr. 7 zementgrau	Nr. 11 cremeweiss
Nr. 4 gelb	Nr. 8 steingrau	Nr. 1202 grau
Nr. 5 oxidrot	Nr. 9 hellbeige	

Gebinde

Einweggebinde zu 5 kg und 10 kg netto.

Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 24 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

Physikalische Kenngrössen	Dichte	(g/cm ³)	=	1,35	
	Festkörper	(M-%)	=	59,0	
	Glanz		=	seidenglänzend	
	Trocknung	griffest	(min)	=	70
		begehbar	(h)	=	24
	Farbe			=	weiss

Verbrauch

Ca. 150 - 200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungsmittel

Wasser.

Geeignete Abtönfarben

Bodenfarbe-W - Bunttöne oder bis zu 2 % Pintasol.

Applikationsmethode

Streichen, rollen und spritzen.

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett oder Staub aufweisen.

Empfohlener Anstrichaufbau

Innenbereich

Vorbehandlung (nur bei mineralischen Untergründen):

Sinterhaut mechanisch entfernen.

Grundierung:

1 x Bodenfarbe-W, verdünnt mit 20 % Wasser

Deckanstrich:

2 x Bodenfarbe-W, verdünnt mit 5 % Wasser

Verarbeitung

Bodenfarbe-W ist satt und nass in nass, aufzutragen.

Verarbeitungsklima

Über + 5°C und unter 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Überstreichbarkeit	Nach 4-5 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nach der Trocknung mit Universalverdünner.
Kennzeichnung nach GefStoffV	Unterliegt nicht der der Gefahrenstoffverordnung <p style="text-align: center;">Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen</p> <p style="text-align: center;">101 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.</p>
Transportvorschriften	Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strassen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Entsorgung	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12 S: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen , die unter 08 01 11 fallen
Datum der Herausgabe	30.08.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.