



## **Empfohlener Anstrichaufbau**

### **Bestehender Anstrich**

- Mit Salmiak-, Seifenwasser oder Lösemittel gründlich reinigen und ggf. anschleifen.

- Anstrichverletzungen bzw. Abplatzungen mit Glissa-Tauchgrund-W vorstreichen.

1x Haftvorlack-PUR-W

1-2x Deckanstriche wie

- Aquagliss Seidenglanz
- Aquagliss-Spritzemail Seidenglanz
- Glissa-Hochglanz aussen
- Glissa-Seidenglanz aussen bzw. innen
- Holzdispersion
- Saxacryl-Seidenglanz

### **Achtung:**

Haftvorlack-PUR-W **nicht** für Aussenanstriche auf Zinkblech, Zinkstaubfarben oder direkt auf Metalluntergründe bzw. Holz sowie in Feuchträumen verwenden.

Auf Kunststoffen und speziellen Altanstrichen ist ein Haftversuch zu empfehlen.

## **Verarbeitungsklima**

Ueber + 5 °C und unter 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.

## **Ueberstreichbarkeit**

Nach 5-6 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

## **Reinigung der Geräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknetes Produkt mit Nitro- oder Universalverdünner.

## **Kennzeichnung nach GefStoffV**

Unterliegt nicht der der Gefahrenstoffverordnung

### **R-Sätze**

23 Giftig beim Einatmen  
38 Reizt die Haut

### **S-Sätze**

23 Aerosol nicht einatmen  
38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen

## **Transportvorschriften**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strassen, Schienen-, See- und Lufttransport.

## **Entsorgung**

Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

## **Datum der Herausgabe**

26.04.2010 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.