

Saxol-Imprägniergrund-W

LG 0140

(Farblose, schadstofffreie, oel-emulgierte Holzgrundierung bläuewidrig ausgerüstet)



Die Schweizer Mineral- und Naturfarben

Anwendungsgebiet Verwendungszweck	Saxol-Imprägniergrund-W ist eine wasserhaltige Holz-Grundierung für nachfolgend lasierende Anstrichaufbauten im Aussenbereich. Bevorzugt für Fenster, Rollläden, Fensterläden, Haustüren und freiverbaute Hölzer. Saxol-Imprägniergrund-W zeichnet sich aus durch ausgezeichnete Quellbeständigkeit, sehr gute Penetrationsfähigkeit und kurze Trocknungszeit. Die Verträglichkeit mit Dichtungsmitteln und Kunststoff-Dichtungsprofilen ist gut. Das Bindemittel ist eine Leinöl / Fischölemulsion.
Lieferform	Anwendungsfertig. Achtung muss vor Gebrauch aufgerührt werden.
Gebinde	Einweggebinde zu 5 und 20 l.
Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit	In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 6 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

Physikalische Kenngrössen	Dichte	(g/cm ³)	=	1.048
	Festkörper	(M-%)	=	27.5
	Trocknung griffest	(h)	=	8
	Farbe		=	milchig

Verbrauch	Ca. 150 g/m ² - hängt stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Es empfiehlt sich, den Verbrauch an einer Musterfläche zu ermitteln.
Verdünnungsmittel	Wasser
Geeignete Abtönfarben	Keine. Muss die Grundierung aus Nachweisbarkeitsgründen sichtbar sein, kann Saxol-Imprägniergrund-W mit dem Sax Mix System gefärbt werden. Nur transparent / Lasur
Applikationsmethode	Streichen, spritzen und tauchen. Auch geeignet für Doppelvakuumanlagen.
Untergrund	Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren. Achtung: Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15 M-% betragen, bei Fensterrahmen max. 12 M-%.
Lagerung	Muss unbedingt frostfrei gelagert werden. Haltbarkeit ca. 6 Monate.
Empfohlener Anstrichaufbau	Neues Holzwerk (z. B. Fenster, Haustüren usw.) <u>Grundierung</u> 1 x Saxol-Imprägniergrund-W <u>Deckanstrich</u> 1-2 x Saxotol-Oel-Vorlack, 1-2 x Saxotol-Oel-Deklack / oder 2-3x Saxotol-Oel-Lasur

Altes, verwittertes Holz

Vollständig abschleifen, alte Farbreste entfernen

Grundierung

1 x Saxol-Imprägniergrund-W

Deckanstrich

2 -3 x Saxotol Oellasur

oder:

2-3 x Glasohyd Eco

Verarbeitung	Saxol-Imprägniergrund-W ist unverdünnt, satt und nass in nass, aufzutragen. Achtung: Für Tauchbäder keine Eisen- oder verzinkte Wannen verwenden, sondern Aluminium oder Polyester. Gebinde und Tauchwannen nach jedem Gebrauch dicht verschliessen. Bei längerem Stillstand der Anlage den Inhalt der Tauchanlage in Gebinde mit luftdichtem Verschluss umfüllen.
Verarbeitungsklima	Ueber + 5°C und unter 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Ueberstreichbarkeit	Nach 12 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Schutzmassnahmen	Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die einschlägigen Richtlinien der SUVA und des BIGA über brennbare Anstrichmittel zu beachten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Kennzeichnung nach GefStoffV	keine Kennzeichnung nach EG-Kennzeich. <u>R- und S-Sätze:</u> S 23: Dampf/Aerosol nicht einatmen. S 38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen
Transportvorschriften	kein Gefahrgut
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)	Dieses Produkt ist in der Kat. A/h eingeteilt: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.
Entsorgung	Produkt: Abfallschlüssel Nr. 08 01 20 Ungereinigte Verpackungen: Gemäss den örtlichen Vorschriften der Entsorgung bzw. der Wiederverwertung zuführen. Nicht ordnungsgemäss entleerte Gebinde sind Sonderabfall.
Datum der Herausgabe	12.12.2007 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.