



Anwendungsgebiet Verwendungszweck

Saxotol-Oel-Grundierung enthält Rohstoffe auf Basis Leinöl und Sojaöl und enthält mineralische Pigmente sowie natürliche, gemahlene Zuschlagstoffe. Das Saxotol-Oel-System ist frei von Bleisikkativen.

Die Saxotol-Oel-Grundierung eignet sich besonders zum Grundieren von unbehandeltem Holz.

Der Anstrichaufbau zeichnet sich durch eine besonders gute Diffusionsfähigkeit aus. Mit dem Saxotol-Oel-System gestrichene Hölzer lassen die Feuchtigkeit heraus und beginnen somit nicht zu faulen.

Im Gegensatz zu Alkydharzlacken springt die Anstrichschicht nach langjähriger Bewitterung nicht auf und muss somit nicht abgeschliffen bzw. abgelautet werden. Der bestehende Altanstrich wird lediglich mit Salmiakwasser abgewaschen bzw. angelautet und kann dann erneut gestrichen werden.

Lieferform

Weiss.

Gebinde

Einweggebinde zu 6 kg netto.

Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur unter 5° oder über 30°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Physikalische Kenngrössen

Dichte	(g/cm ³)	=	1,28
Helligkeit Y	(%)	=	88.5
Deckkraft dY (150 µm nass)	(%)	=	95.1
Glanzgrad (Winkel 60°)	(1)	=	13
Farbe		=	Weiss

Verbrauch

Ca. 150 g/m²

Verdünnungsmittel

Saxotol-Verdünner.

Geeignete Abtönfarben

max. 10 % Saxotol-Oelpasten in Tuben.

Applikationsmethode

Streichen.

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

Empfohlener Anstrichaufbau

Bestehende Oelfarbenanstriche

Mit Salmiakwasser abwaschen bzw. anlaugen.
Anschleifen.

Auf Stellen mit rohem Holz mit Saxotol-Oel-Grundierung vorarbeiten.

1x Saxotol-Oel-Vorlack

1x Saxotol-Oel-Decklack (siehe Merkblatt "Saxotol-Oel-Decklack")

Neues Holzwerk aussen und innen

1x Saxotol-Oel-Grundierung.

1x Saxotol-Oel-Vorlack

1x Saxotol-Oel-Decklack (siehe Merkblatt "Saxotol-Oel-Decklack")

Verarbeitung

Beim Streichen muss der Anstrich **vertrieben** werden, damit die Schichtdicke nicht zu hoch wird. Zum Applizieren eignen sich am besten Faustpinsel.

Alle Anstriche müssen jeweils vor der folgenden Applikation angeschliffen werden.

Verarbeitungsklima

Ueber + 5°C und unter 60 % rel. Luftfeuchtigkeit. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und zu niedrigen Temperaturen wird der Anstrich "blind" und die Trocknung wird verzögert.

Ueberstreichbarkeit

Frühestens nach 1 Tag - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

Schutzmassnahmen

Keine.

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Saxotol-Verdüner.

Kennzeichnung nach GefStoffV

keine Kennzeichnung

Enthält org. Kobaltverbindung in White Spirit
Kann allergische Reaktionen verursachen.

R- und S-Sätze:

R 10: Entzündlich

R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

S 51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Transportvorschriften

ADR/RID-GGVS/E Klasse:
kein Gefahrgut

Entsorgung

Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11

Datum der Herausgabe

08.12.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.