

**Anwendungsgebiet
Verwendungszweck**

Saxotol-RenoGrund enthält Rohstoffe auf Basis Leinöl und Sojaöl. Saxotol-RenoGrund beinhaltet mineralische Pigmente sowie natürliche, gemahlene Zuschlagstoffe. Das Saxotol-Oel-System ist frei von Bleisikkativen.

Der Saxotol-RenoGrund eignet sich besonders zum Grundieren von Holz im Aussenbereich und zur Renovation alter Lasuranstriche.

Der Anstrichaufbau zeichnet sich durch eine besonders gute Diffusionsfähigkeit aus. Mit dem Saxotol-Oel-System gestrichene Hölzer lassen die Feuchtigkeit heraus und beginnen somit nicht zu faulen.

Im Gegensatz zu Alkydharzlacken springt die Anstrichschicht nach langjähriger Bewitterung nicht auf und muss somit nicht abgeschliffen bzw. abgelautet werden. Der bestehende Altanstrich wird lediglich mit Salmiakwasser abgewaschen bzw. angelautet und kann dann erneut gestrichen werden.

Lieferform

Holztöne hell und dunkel

Gebinde

Einweggebinde zu 1 kg und 7 kg netto.

**Lagerfähigkeit,
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur unter 5° oder über 35°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

**Physikalische
Kenngrössen**

Dichte	(g/cm ³)	=	1,482
Feststoffgehalt		=	71,9 %
Glanzgrad (Winkel 60°)	(1)	=	13

Verbrauch

Ca. 150 g/m²

Verdünnungsmittel

Saxotol-Verdünner.

Geeignete Abtönfarben

max. 10 % Saxotol-Oelpasten in Tuben.

Applikationsmethode

Streichen, kann auch gespritzt werden.

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Lose Holzfasern müssen entfernt werden. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

**Empfohlener
Anstrichaufbau**

Holzuntergrund durch schleifen oder strahlen vorbereiten.

1x Saxotol-RenoGrund im Holzton hell oder dunkel

2x Saxotol-Oel-Lasur (siehe Merkblatt "Saxotol-Oel-Lasur") Farbton

Verarbeitung	Beim Streichen ist darauf zu achten in die Holzfaserrichtung zu arbeiten. Vor dem weiterarbeiten mit Holzlasur ist ein leichtes anschleifen mit einem Schleiftuch von Vorteil.
Verarbeitungsklima	Ueber + 5°C und unter 60 % rel. Luftfeuchtigkeit. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und zu niedrigen Temperaturen wird der Anstrich "blind" und die Trocknung wird verzögert.
Ueberstreichbarkeit	Frühestens nach 1 Tag - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Schutzmassnahmen	Keine.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Saxotol-Verdünner.
Kennzeichnung nach GefStoffV	keine Kennzeichnung Enthält org. Kobaltverbindung in White Spirit Kann allergische Reaktionen verursachen. <u>R- und S-Sätze:</u> R 10: Entzündlich R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S 51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
Deco Paint Richtlinie	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. e / Lb) : 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.
Transportvorschriften	ADR/RID-GGVS/E Klasse: kein Gefahrgut
Entsorgung	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11
Datum der Herausgabe	07.06.2007 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.