

**Anwendungsgebiet  
Verwendungszweck**

Saxotol-Oel-Vorlack enthält Rohstoffe auf Basis Leinöl, Sojaöl und mineralischer Pigmente sowie natürliche, gemahlene Zuschlagstoffe. Das Saxotol-Oel-System ist frei von Bleisikkativen.

Der Anstrichaufbau zeichnet sich durch eine besonders gute Diffusionsfähigkeit aus. Mit dem Saxotol-Oel-System gestrichene Hölzer lassen die Feuchtigkeit heraus und beginnen somit nicht zu faulen.

Im Gegensatz zu Alkydharzlacken springt die Anstrichschicht nach langjähriger Bewitterung nicht auf und muss somit nicht abgeschliffen bzw. abgelautet werden. Der bestehende Altanstrich wird lediglich mit Salmiakwasser abgewaschen bzw. angelautet und kann dann erneut gestrichen werden.

**Lieferform**

Weiss. Bunttöne nach VSLF-, NCS- und NCS S-Farbkarte. Farbtöne nach Muster auf Anfrage.

**Gebinde**

Einweggebinde zu 6 kg netto.

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur unter 5° oder über 30°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

<b>Physikalische Kenngrössen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1,67
	Helligkeit Y	(%)	=	89,1
	Deckkraft dY (200 µm Nass)	(%)	=	99,2
	Glanzgrad (Winkel 60°)	(1)	=	41
	Farbe		=	Weiss
	VOC	(%)	=	13,5

**Verbrauch**

Ca. 150 g/m<sup>2</sup>

**Verdünnungsmittel**

Saxotol-Verdüner.

**Geeignete Abtönfarben**

max. 10 % Saxotol-Oelpasten in Tuben.

**Applikationsmethode**

Streichen und Spritzen.

**Untergrund**

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

**Empfohlener  
Anstrichaufbau****Bestehende Oelfarbenanstriche**

Mit Salmiakwasser abwaschen bzw. anlaugen  
Anschleifen

Auf Stellen mit rohem Holz mit Saxotol-Oel-Grundierung vorarbeiten

1x Saxotol-Oel-Vorlack

1x Saxotol-Oel-Decklack (siehe Merkblatt "Saxotol-Oel-Decklack")

**Neues Holzwerk aussen und innen**

1x Saxotol-Oel-Grundierung.

1x Saxotol-Oel-Vorlack

1x Saxotol-Oel-Decklack (siehe Merkblatt "Saxotol-Oel-Decklack")

<b>Verarbeitung</b>	<p>Beim Streichen muss der Anstrich <b>vertrieben</b> werden, damit die Schichtdicke nicht zu hoch wird. Zum Applizieren eignen sich am besten Faustpinsel.          Beim Spritzen darf <b>maximal ein Kreuzgang</b> aufgebracht werden. Bei zu hohen Schichtdicken besteht die Gefahr der Runzelbildung.</p> <p>Alle Anstriche müssen jeweils vor der folgenden Applikation angeschliffen werden.</p>
<b>Verarbeitungsklima</b>	<p>Ueber + 5°C und unter 60 % rel. Luftfeuchtigkeit. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und zu niedrigen Temperaturen wird der Anstrich "blind" und die Trocknung wird verzögert.</p>
<b>Ueberstreichbarkeit</b>	<p>Frühestens nach 1 Tag - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.</p>
<b>Schutzmassnahmen</b>	<p>Keine.</p>
<b>Reinigung der Geräte</b>	<p>Sofort nach Gebrauch mit Saxotol-Verdünner.</p>
<b>Kennzeichnung nach GefStoffV</b>	<p>keine Kennzeichnung</p> <p>Enthält org. Kobaltverbindung in White Spirit          Kann allergische Reaktionen verursachen.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>R- und S-Sätze:</u></b></p> <p>R 10:       Entzündlich          R 66:       Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.          S 51:       Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden</p>
<b>Transportvorschriften</b>	<p>ADR/RID-GGVS/E Klasse:          kein Gefahrgut</p>
<b>Entsorgung</b>	<p>Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11</p>
<b>Datum der Herausgabe</b>	<p>08.12.2006 / T / J.D.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Beim Streichen muss der Anstrich <b>vertrieben</b> werden, damit die Schichtdicke nicht zu hoch wird. Zum Applizieren eignen sich am besten Faustpinsel.          Beim Spritzen darf <b>maximal ein Kreuzgang</b> aufgebracht werden. Bei zu hohen Schichtdicken besteht die Gefahr der Runzelbildung.</p> <p>Alle Anstriche müssen jeweils vor der folgenden Applikation angeschliffen werden.</p>

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.