

**Anwendungsgebiet
Verwendungszweck**

SaxStucco Rustico ist eine mineralische Wand- und Deckenbeschichtung aus gelöschtem Kalk, Marmormehl und Wasser. Der Kalkputz eignet sich besonders zur rusticalen Gestaltung von Innenflächen z.B. in repräsentativen Räumlichkeiten. Max. Korngrösse 0,5 mm, Italienischer weisser Marmorsand. Durch die Carbonatisierung des Kalkspachtels wird ein Produkt mit einem Marmoreffekt erzeugt. Idealler Untergrund für Kalklasur (Basis Samuro Antico), SaxStucco, oder farbige Putzmarmorierung.

Lieferform

Weiss und Volltöne. Bunt nach RAL, VSLF, NCS, NCS S oder nach Muster.

Gebinde

Einweggebinde zu 23 kg, 10 kg und 5 kg netto.

**Lagerfähigkeit,
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen. Die Oberfläche sollte feucht gehalten werden.

Physikalische Kenngrössen	Dichte	(g/cm ³)	=	1.67
	Festkörper	(M-%)	=	70.7
	pH (10%ige Lösung)			13
	Farbe		=	Weiss oder Vollton

Verbrauch

500 - 1200 g/m² pro SaxStucco Schicht in Abhängigkeit vom Untergrund.

Geeignete Abtönfarben

SaxStucco Volltonfarben in jedem Verhältnis.

Applikationsmethode

Der Auftrag erfolgt mittels einer Spachteltechnik, die durch kurze, im Winkel unterschiedliche Schläge, mit einer Stuccokelle durchgeführt wird.

Untergrund

Die zu beschichtende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.

**Empfohlener
Aufbau****Feste, normal saugende Untergründe**

- 1 x SaxoFondo evtl. 20 – 50 % verdünnen
- 1 - 2 x SaxStucco Rustico auftragen
- Evtl. 1 – 2 x SaxStucco
- 1 x evtl. wenn gewünscht SaxWax zur Imprägnierung
(Stucco muss 7 Tage erhärtet sein)

Gipsputze

Vorhandene Sinterhaut durch anschleifen entfernen

- 1 x SaxoFondo evtl. 20 – 50 % verdünnen
- 1 - 2 x SaxStucco Rustico auftragen
- Evtl. 1 – 2 x SaxStucco
- 1 x evtl. wenn gewünscht SaxWax zur Imprägnierung
(Stucco muss 7 Tage erhärtet sein)

Hinweis:

Die Wachsschicht kann bei nachfolgenden Anstrichen zu Haftungsproblemen führen. Deshalb müssen diese vorher auf Ihre Eignung überprüft werden.

Verarbeitung	Achtung: SaxStucco Rustico ist stark alkalisch. Glas, Natursteine, Keramikplatten, Aluminium, Zierpflanzen usw. müssen abgedeckt werden. Spritzer in noch nassem Zustand abwaschen.
Verarbeitungsklima	Ueber + 5 °C und unter 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Ueberstreichbarkeit	Nach ca. 24 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Schutzmassnahmen	SaxStucco Rustico ist stark alkalisch. Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Schutzbrille und Handschuhe tragen. Spritzer auf der Haut sind sofort mit Wasser abzuspielen. Gelangt das Produkt in die Augen, sofort mit viel Wasser auswaschen.
Reinigung der Geräte	Wasser.
Kennzeichnung nach	Xi Reizend
GefStoffV:	Gefahrbestimmende Komponenten: Kalkhydrat
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.	R-Sätze: R 41 Gefahr ernster Augenschäden S-Sätze: S 25 Berührung mit den Augen vermeiden S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
Transportvorschriften	keine
Entsorgung	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 20
Datum der Herausgabe	01.09.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.