



**But et domaine d'emploi** SaxStucco est un revêtement minéral, pour murs et plafonds, issu de chaux éteinte, poudre de marbre et eau. Cet enduit noble convient particulièrement pour des décorations intérieures de haute qualité par exemple pour des intérieurs représentatifs. La carbonatation de cet enduit à la chaux engendre un produit avec un effet de marbre.

**Forme à la livraison** Blanc et teintes de base. Couleurs d'après RAL, ASFL, NCS, NCS S ou d'après échantillons. Or.

**Emballage** Seaux de 5 kg et 1 kg net, emballages non repris.

**Stabilité au stockage, résistance au gel** Dans des emballages d'origine, pleins et bien fermés, 12 mois. Eviter de stocker à moins de 2° C et à plus de 30° C, il faut donc protéger les seaux du rayonnement solaire et du gel. Conserver humide le dessus du produit dans le bidon.

<b>Paramètres physiques</b>	Densité	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1.52
	Corps solide	(M-%)	=	60
	pH (solution à 10%)		=	13
	Couleurs		=	Blanc ou teintes de base

**Consommation** 150 - 350 g/m<sup>2</sup>, par couche de SaxStucco, dépendant du fond.

**Couleurs de mise en teinte, appropriées** Teintes de base SaxStucco dans n'importe quelle proportion.

**Méthode d'application** L'application se fera par une technique à la spatule stucco ou japonaise, réalisé par de courtes et différentes poses en des angles différents.

**Support** Le support à traiter doit être solide, absorbant et sec, sans résidus de graisse, de poussière ou d'autres impuretés.

**Système des couches recommandées**  
**Fonds solides, normalement absorbants**  
1 x SaxFondo éventuellement dilué de 20 à 50%  
2-3 x SaxStucco  
1-2x SaxWax (cire) pour une imprégnation (le stucco devra être durcit depuis 7 jours)

#### **Enduits plâtre**

Ponçage des éventuelles croûtes calcaïques

1 x SaxFondo éventuellement dilué de 20 à 50%

2-3 x SaxStucco

1-2 x SaxWax (cire) pour une imprégnation (le stucco devra être durcit depuis 7 jours)

#### **Rustique**

1 x SaxFondo éventuellement dilué de 20 à 50%

1 x SaxStucco Rustico

2 x SaxStucco

1-2 x SaxWax (cire) pour une imprégnation (le stucco devra être durcit depuis 7 jours)

#### **Indications:**

La couche de cire peut perturber l'adhérence des couches de peintures à venir. C'est pourquoi celle ci devra être testée sous votre qualification.

<b>Traitement</b>	<b>Attention:</b> SaxStucco est très alcalin. Verre, pierre naturelle, carreaux céramiques, aluminium, plantes, etc. doivent être protégés. Laver les éclaboussures immédiatement avec de l'eau.
<b>Température de traitement</b>	A plus de + 5 °C et en dessous de 80 % d'humidité de l'air.
<b>Nouvelle couche</b>	Au bout d'environ 24 heures – dépend de la température et du taux d'humidité de l'air.
<b>Précautions spéciales</b>	SaxStucco est très alcalin. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau.
<b>Nettoyage des outils</b>	À l'eau.
<b>Identification : ordonnances sur les matières dangereuses</b>	<b>Classification de dangerosité: Xi / irritant</b>  <b>Composant dangereux:</b> hydroxyde de calcium  <b>Phrases R:</b> <b>R 41</b> risques de lésions oculaires graves  <b>Phrases S:</b> <b>S 25</b> Eviter le contact avec les yeux. <b>S 26</b> En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste <b>S 39</b> porter un appareil de protection des yeux/du visage
<b>Prescriptions de transport</b>	Aucune.
<b>Elimination</b>	Remettre les restes de peinture et le matériau périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux. CE-Liste des déchets N° 08 01 20
<b>Date d'émission</b>	26.11.08 / T / J.D.

Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu'il contient se basent sur des recherches approfondies ; elles vous sont données toutefois sans engager notre responsabilité. Vu les efforts incessants que nous vouons à l'amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d'émission de cette feuille d'information et, le cas échéant de s'informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir.