


**Anwendungsgebiet  
Verwendungszweck**

SaxPrim ist eine pigmentierte, wässrige systemgeprüfte Haftgrundierung (als Grund- und Zwischenanstrich) für nachfolgende Innenanstriche auf Weissputz- und Gipsuntergründen.



Die speziell entwickelte Wirkstoffkombination ergibt eine ausgezeichnete Haftung ein sehr hohes Eindringvermögen, sowie eine gute Verfestigung und Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrundes. Durch eine eingebaute Aufbrennsperre lassen sich nachfolgende Anstriche ansatzfrei verarbeiten.

Speziell konzipiert für Weissputze und Spachtelungen. Durch die Pigmentierung dieser Grundierung ist oftmals nur noch ein Deckanstrich notwendig.

**Achtung:**

Alte Leimfarbe muss vorher abgewaschen werden. Nikotin, Wasserflecken und dergleichen vorgängig mit Isoliergrund-L oder Isoliergrund-W abisolieren.

**Lieferform**

Gebinde: 1 / 5 / 10 / 20 kg netto  
weiss oder Pastelltöne nach allen gängigen Farbkarten oder nach Muster

<b>Physikalische Kenngrössen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1.31
	Festkörper	(M-%)	=	40.8
	pH-Wert	(1)	=	10.8
	Helligkeit Y	(%)	=	93.3
	Deckkraft dY (200µm nass)	(%)	=	98

**Verarbeitungsklima**

Über +5°C Untergrundtemperatur und unter 80% rel. Luftfeuchtigkeit

**Verbrauch**

Ca. 150-200 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Der Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.  
Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

**Verdünnungsmittel**

Wasser (max. 25%)

**Geeignete Abtönfarben**

Creaton Vollton- und Abtönfarbe (max. 20%)

**Applikationsmethode**

streichen, rollen oder spritzen (airless)

**Untergrund**

Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu überprüfen (SIA Norm 257 Maler-Holzbeiz- und Tapezierarbeiten oder BFS Merkblatt Nr.20).  
Die Verträglichkeit mit Dichtstoffen ist mit dem Hersteller der Dichtstoffe zu klären.

**Verarbeitung**

1. Anstrich: verdünnt (ca. 15-25%/Wasser) in 1-2 Arbeitsgängen satt, nass in nass

**Trocknung**

Überstreichbar: nach ca. 12 h  
Abhängig von der Objekt- und Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit.

**Reinigung der Geräte**

Unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In ungeöffneten Originalgebinden ca. 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über +30°C und unter +5°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen. Materialreste gesetzeskonform in kleineren Gebinde lagern um den Luftgehalt in Gebinde gering zu halten.

<b>Schutzmassnahmen</b>	Die herkömmlichen Arbeits- und Hygienevorschriften sind einzuhalten. Für weitere Informationen: siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB). SaxPrim ist alkalisch. Aus diesem Grund ist das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille notwendig. Spritzer in den Augen müssen sofort mit viel Wasser ausgewaschen werden.
<b>Transportvorschriften</b>	Entfällt
<b>DecoPaint-Richtlinien</b>	Diese Produkt ist in der Kat. A/g Wb eingeteilt: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält 20 g/l VOC
<b>VOC-CH (Schweiz)</b>	Lösemittelgehalt: 0.5%
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle abgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12
<b>Datum der Herausgabe</b>	17.08.2017 / T / J.D.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. Untergrundbezogene Abklärungen benötigen Zeit und müssen allenfalls für neue unbekannte Untergründe vom Hersteller geklärt werden. Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.